



(19) RU (11) 2 125 111 (13) C1  
(51) МПК<sup>6</sup> С 22 С 28/00, С 10 М 103/04, G  
01 К 5/22

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- (21), (22) Заявка: 95111131/25, 16.08.1993  
(30) Приоритет: 19.08.1992 DE P 4227434.6  
(46) Дата публикации: 20.01.1999  
(56) Ссылки: GB 246843 A, 1926. SU 383756 A, 1973. JP 60135547 A, 1985. Химия и технология редких и рассеянных элементов./Под. Ред. Большакова К.А. - М.: Высшая школа, 1976, ч.1, с.242-243.  
(85) Дата перевода заявки РСТ на национальную фазу: 17.03.95  
(86) Заявка РСТ:  
DE 93/00736 (16.08.93)  
(87) Публикация РСТ:  
WO 94/04895 (03.03.94)  
(98) Адрес для переписки:  
103064 Москва, ул.Казакова 16  
НИИР-канцелярия "Патентные поверенные  
Квашнин, Сапельников и Партнеры" патентному  
поверенному Сапельникову Д.А.

- (71) Заявитель:  
Герабергер Термометтерверк ГмбХ.(DE)  
(72) Изобретатель: Герд Шпекброк (DE),  
Зигберт Камитц (DE), Марион Альт (DE), Хериберт Шмитт (DE)  
(73) Патентообладатель:  
Герабергер Термометтерверк ГмбХ. (DE)

(54) СПЛАВ НА ОСНОВЕ ГАЛЛИЯ


- (57) Реферат:  
Изобретение относится к сплавам на основе галлия. Сплав содержит галлий, индий и олово при следующем соотношении компонентов, вес.%: галлий 67 - 92, индий 5 - 22, олово 3 - 11. Сплав может дополнительно содержать до 2 вес.% висмута

и/или до 2 вес.% сурьмы и примеси свинца и/или цинка в количестве не более 0,0001 вес.%. Предлагаемый сплав можно использовать в качестве измерительной жидкости к термометрам или в качестве смазки, что расширяет его технологические возможности. 3 з.п.ф-лы, 2 ил.

R  
U  
2  
1  
2  
5  
1  
1  
C  
1

C  
1  
2  
5  
1  
1  
1  
R  
U

R U 2 1 2 5 1 1 1 C 1



Фиг.1

R U 2 1 2 5 1 1 1 C 1



(19) RU (11) 2 125 111 (13) C1  
(51) Int. Cl. 6 C 22 C 28/00, C 10 M 103/04,  
G 01 K 5/22

RUSSIAN AGENCY  
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 95111131/25, 16.08.1993

(30) Priority: 19.08.1992 DE P 4227434.6

(46) Date of publication: 20.01.1999

(85) Commencement of national phase: 17.03.95

(86) PCT application:  
DE 93/00736 (16.08.93)

(87) PCT publication:  
WO 94/04895 (03.03.94)

(98) Mail address:  
103064 Moskva, ul.Kazakova 16  
NIIR-kantselarija "Patentnye poverennye  
Kvashnin, Sapel'nikov i Partnery" patentnomu  
poverennomu Sapel'nikovu D.A.

(71) Applicant:  
Geraberger Termometerwerk GmbH (DE)

(72) Inventor: Gerd Shpekbrok (DE),  
Zigbert Kamitts (DE), Marion Al't (DE), Kheribert  
Shmitt (DE)

(73) Proprietor:  
Geraberger Termometerwerk GmbH (DE)

(54) GALLIUM-BASE ALLOY

(57) Abstract:


FIELD: gallium-base alloys. SUBSTANCE:  
alloy contains gallium, indium and tin with  
the following ratio of components, wt.%:  
gallium, 67-92; indium, 5-22; tin, 3-11. The  
alloy may additionally contain up to 2 wt.%  
of bismuth and/or up to 2 wt.% of antimony

and impurities of lead and/or zinc in the  
amount not more 0.0001 wt.%. The alloy may  
be used as measuring liquid for thermometers  
or as lubricant that extends its  
potentialities. EFFECT: higher efficiency. 4  
cl, 2 dwg

R U  
2 1 2 5 1 1 1  
C 1

R U  
? 1 2 5 1 1 1  
C 1

R U 2 1 2 5 1 1 1 C 1



Фиг.1

R U 2 1 2 5 1 1 1 C 1

RU 212511 C1

Изобретение относится к сплавам, в частности сплаву на основе галлия.

Известен сплав на основе галлия, содержащий индий (см. патент GB N 246843, 1926). Известный сплав содержит галлий и индий в соотношении 95 : 5. Его используют в качестве измерительной жидкости к термометрам. Однако известный сплав затвердевает при низкой температуре, почему при его использовании и в качестве измерительной жидкости термометр может растрескаться.

Таким образом, недостаток известного сплава заключается в том, что его технологические возможности ограничены.

Задача изобретения заключается в расширении технологических возможностей сплава.

Указанныя задача решается предлагаемым сплавом на основе галлия, содержащим индий, за счет того, что он дополнительно содержит олово, при следующем соотношении компонентов, вес.%:

Галлий - 67 - 92

Индий - 5 - 22

Олово - 3 - 11

При указанном составе сплав является жидким в температурных пределах примерно с -15°C до выше +1800°C.

Предпочтительно предлагаемый сплав используют в качестве измерительной жидкости к термометрам. Благодаря низкой точке плавления и высокой точке кипения предлагаемый сплав отвечает требованиям, предъявляемым к такой измерительной жидкости. Компонентами галлий, индий и олово обеспечивается особенно низкая точка эвтектики. Кроме того, сплав обладает электропроводностью, благодаря чему он пригоден также для использования в контактных термометрах.

Предлагаемый сплав можно также использовать в качестве смазки, в частности при применении в условиях вакуума, высокого вакуума и сверхвысокого вакуума.

Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения сплав может содержать до 2 вес. % висмута и до 2 вес.% сурьмы. Сурьма повышает устойчивость к окислению, а висмут выгодно влияет на жидкотекучесть сплава. Кроме того, и сурьма, и висмут так же, как и олово, являются дешевыми веществами, в то время как галлий и индий представляют собой дорогостоящие компоненты. Однако содержание сурьмы или висмута более 2 вес.% приводит к заметному и нежелательному повышению точке плавления.

Предпочтительно предлагаемый сплав содержит лишь небольшую долю примеси, например свинца или цинка, составляющую менее 0,001 вес.%, в частности менее 0,0001 вес%.

Согласно особенно предпочтительной форме осуществления изобретения сплав содержит компоненты в следующем соотношении, вес.%:

Галлий - 68 - 69

Индий - 21 - 22

Олово - 9,5 - 10,5

Сплав такого состава имеет точку плавления в нормальных условиях при атмосферном давлении -19,5°C.

Предлагаемый сплав можно использовать в качестве измерительной жидкости к термометру, выполненному с возможностью указания максимальной температуры, причем термометр может иметь показанную на чертежах конструкцию. На чертежах представлено:

фиг. 1 - вид термометра спереди,

фиг. 2 - поперечный разрез по линии I-I на фиг. 1.

Согласно чертежу в стеклянном корпусе 1 размещен резервуар 2 с измерительным капилляром 3, соединенным с резервуаром 2 через промежуточный участок 4. Резервуар 2 наполнен предлагаемым эвтектическим сплавом 5, который согласно фиг. 1 уже достиг определенной высоты вследствие повышения температуры. В области измерительного капилляра 3 сосуд снабжен шкалой 6.

Как видно на фиг. 2, капилляр 3 имеет в основном овальное, примерно серповидное поперечное сечение с тем, чтобы повышать адгезию сплава 5 к измерительному капилляру 3. В отличие от этого промежуточный участок 4 предпочтительно выполнен с круглым поперечным сечением прохода с тем, чтобы снизить адгезионную силу на данном участке, таким образом обеспечивая указание термометром максимальной температуры.

Вблизи противоположного резервуару 2 конца термометра на наружную поверхность стеклянного корпуса 1 наложены небольшие нерегулярные выступы, образующие охватывающее корпус 1 кольцо, которое не только облегчает манипулирование термометром, но также может быть окрашенным и служить в качестве кода.

#### Формула изобретения:

1. Сплав на основе галлия, содержащий индий и олово, предназначенный в качестве измерительной жидкости к термометрам или в качестве смазки, отличающийся тем, что он содержит указанные компоненты в следующем соотношении, вес.%:

Галлий - 67 - 92

Индий - 5 - 22

Олово - 3 - 11

2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он содержит указанные компоненты в следующем соотношении, вес.%:


Галлий - 68 - 69

Индий - 21 - 22

Олово - 9,5 - 10,5

3. Сплав по пп.1 и 2, отличающийся тем, что он дополнительно содержит до 2 вес.% висмута и/или до 2 вес.% сурьмы.

4. Сплав по одному из пп.1 - 3, отличающийся тем, что он содержит примесь свинца и/или цинка, содержание которой не превышает 0,0001 вес.%.



Фиг.2

R U 2 1 2 5 1 1 1 C 1

R U 2 1 2 5 1 1 1 C 1