



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(09) SU (11) 1066963 А

365D С 04 В 15/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3471914/29-33

(22) 16.07.82

(46) 15.01.84. Бюл. № 2

(72) К.К. Эскуссон, И.Ю. Эскуссон,
Л.И. Острат, Л.Я. Калде и А.А.Шибин
(71) Государственный научно-иссле-
довательский и проектный институт
силикатного бетона автоклавного

тврдения

(53) 666.973(088.8)

(56) 1. Авторское свидетельство СССР

№ 692798, кл. С 04 В 15/02, 1976.

2. Авторское свидетельство СССР

№ 682469, кл. С 04 В 13/22, 1978.

(54)(57) СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, включающая
силикатное вяжущее, кремнеземистый
компонент, алюминиевую пудру, добав-
ку и воду, отличающаяся

тем, что, с целью повышения началь-
ной прочности и остаточной прочности
после искусственной карбонизации,
она содержит в качестве добавки: слан-
цевые суммарные фенолы и технический
уротропин при следующем соотношении
компонентов, мас.%:

Силикатное вязущее	15-35
Кремнеземистый компо- нент	28-46
Алюминиевая пудра	0,02-0,1
Сланцевые суммарные фенолы	0,1-1,0
Технический уротропин	0,002-0,006
Вода	Остальное

69
SU 1066963 А

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано на заводах, производящих строительные изделия из ячеистых бетонов.

Известна ячеистобетонная смесь [1] 5 включающая, вес.%:

Негашеная известь	17-38	
Полимерное вещество	8,5-43	10
Алюминиевая пудра	0,18-0,45	
Добавка	0,2-0,9	
Отвердитель	1,8-4,4	
Вода	Остальное	15

В качестве полимерного вещества смесь содержит эпоксидную смолу или мочевино-формальдегидную смолу.

Однако получаемые из данной смеси изделия теряют в течение времени значительную часть первоначальной прочности и жесткости. Это объясняется тем, что в газобетоне при наличии влажности и CO_2 воздуха образуется H_2CO_3 , который взаимодействует с гидросиликатами кальция, составляющими несущую матрицу бетона, вследствие чего снижаются прочность и модуль упругости бетона.

Наиболее близкой к предлагающей по составу является смесь [2], включающая вес.%:

Портланд-цемент	11-21	30
Молотый песок		
фракций, см ² /г		
1500-1800	18-23	20
2500-3000	8-13	
Алюминиевая пудра	0,15-0,27	35
Известь	9-14	
Алкилсульфат натрия	0,01-0,03	40
Хлористый натрий	1,2-1,7	
Вода	Остальное	45

Однако получаемые из данной смеси изделия в процессе эксплуатации теряют значительную часть своих прочностных и деформативных свойств.

Цель изобретения - повышение начальной прочности и остаточной прочности бетона после искусственной карбонизации.

Поставленная цель достигается тем, что сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона, включающая силикатное вяжущее, кремнеземистый компонент, алюминиевую пудру, добавку и воду, в качестве добавки содержит сланцевые суммарные фенолы и технический уротропин при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Силикатное вяжущее	15-35
Кремнеземистый компонент	28-46
Алюминиевая пудра	0,02-0,1
Сланцевые суммарные фенолы	0,1-1,0
Технический уротропин	0,002-0,006
Вода	Остальное

Сланцевые суммарные фенолы извлекают из смольных вод на сланцево-химическом комбинате смесью органических растворителей - бутилацетата и дизопропилового эфира (1:1). После выпаривания сольвента из экстракта получаются сланцевые суммарные фенолы, соответствующие ТУ 38 10935-75

Сланцевые суммарные фенолы из смольных вод имеют весьма сложный химический состав: одноатомные фенолы составляют 10-12%, резорцин и его алкилпроизводные 88 - 90%. Среди последних главными компонентами являются метилрезорцин, диметилрезорцин, этилрезорцин и диметилрезорцин.

Введение в ячеистобетонную смесь сланцевых суммарных фенолов из смольных вод сланцево-химического комбината по ТУ 38-10935-75 (в дальнейшем тексте - сланцевые фенолы) и технического уротропина приводит к тому, что при твердении в автоклаве вышеуказанные

компоненты взаимодействуют между собой, при этом происходит отверждение фенолов. Вследствие этого на стенах пор материала и частично на кристаллах гидросиликатов кальция образуется газонпроницаемый слой отверженной смолы, препятствующий проникновению CO_2 воздуха в микроструктуру. В связи с этим уменьшается, либо прекращается, в зависимости от качества образуемой пленки (ее сплошности), доступ CO_2 в зону возможного взаимодействия последнего и воды. При этом гидросиликаты кальция в общей структуре сохраняют свои свойства принимать силовые воздействия.

Ячеистобетонную смесь готовят следующим образом.

В газобетономешалку заливают воду и подают сланцевые фенолы, перемешивают 1-3 мин. Затем добавляют уротропин в виде 3%-ного водного раствора и перемешивают 0,5-1 мин.

Последно дозируют кремнеземистый компонент, вяжущее, перемешивают 1,5-2,5 мин.

Вводят газообразователь (алюминиевую пудру), перемешивают смесь 1-2 мин. Готовую смесь выливают в форму.

Далее смесь в форме выдерживают до полного скватывания или подвергают предварительному пропариванию. Полузатвердевший массив разрезают на отдельные изделия и подвергают гидротермальной обработке.

Конкретные составы предлагаемой смеси и параллельно с ней приготовленного для сравнительных испытаний известного состава приведены в табл. 1 (см. стр. 5).

Из блоков, полученных после запаривания (стеновые блоки объемной массой 600 кг/м³ размерами 50·60·20 см), были выпилены по 6 шт. образцов каждого состава смеси. Размеры образцов 4·4·16 см.

Определение физико-механических показателей образцов проводится до и после искусственной карбонизации их в среде 100%-ного CO₂ в течение 21 сут. За указанный срок ячеистобетонные образцы достигают максимальной степени карбонизации (постоянства веса).

Испытание образцов на физико-механические показатели осуществляется при воздушно-сухом состоянии бетона. Данные испытаний приведены в табл. 2, где в числителе даны показатели после старения, в знаменателе - их начальные величины в кгс/см², за дробью - относительные величины показателей свойств после старения. (см. стр. 6).

Из таблицы следует, что по сравнению с известной смесью, использование предлагаемой смеси позволяет повысить сохранность начальных свойств получаемых из нее изделий в течение определенного времени:

прочность при сжатии на 20-40%
прочность при растяжении на 20-50%
модуль упругости на 25-45%

Предлагаемая смесь позволяет повысить начальные свойства получаемых из нее изделий. Так прочность при сжатии увеличивается на 15%, прочность при растяжении до 14%, модуль упругости до 12%.

Применение предложенной смеси позволяет частично "законсервировать" структуру материала против вредного воздействия CO₂, т.е. пассивировать материал против коррозии. Это позволяет сохранить высокий уровень свойств материалов, благодаря чему появляется возможность изготавливать из ячеистых бетонов конструкции зданий - несущие стеновые блоки и панели перекрытий при пониженном расходе арматуры, а также панели покрытий промышленных зданий и животноводческих ферм, где имеется повышенная концентрация CO₂ и где обычно из-за агрессивности среды не допускается применение изделий из известково-песчаных смесей с добавкой небольшого количества цемента.

Предлагаемая смесь обеспечивает сохранность начальных прочностных и деформативных свойств при одновременном повышении их начального уровня. Это позволяет расширить область применения ячеистых бетонов, включая их применение в ответственных конструкциях, а также в конструкциях, работающих в условиях с повышенной агрессивностью окружающей среды без специальной защиты. Кроме того, создаются предпосылки для снижения расхода арматуры.

Таблица 1

Компоненты	Количественное содержание компонентов составов, вес. %			Известного
	Предлагаемого			
	1	2	3	
Силикатное вяжущее				
(Известь)	15	35	35	29
(Известково-песчаное, тонкокомолотое соотн. 1:1)		(Известково-песчаное 25%, портландцемент 10%)		(Известь 14%, портландцемент 15%)
Кремнеземистый компонент (1,2-зола ТЭЦ)	46	28	28	35
(3-тонкомолотый кварцевый песок)				
Газообразователь (алюминиевая пудра)	0,02	0,10	0,07	0,15

Продолжение табл. 1

Компоненты	Количественное содержание компонентов составов, вес. %		
	Предлагаемого		
	1	2	3
Хлористый натрий	-	-	-
Сланцевые суммарные фенолы	0,1	0,5	1,0
Технический уротропин	0,002	0,006	0,004
Вода	38,878	36,394	35,926
			34,65

Таблица 2

Характеристика образцов	Смесь							
	Предлагаемая							
	1	2	3	Изве- стная				
Прочность при сжатии	22,3 34,1	0,65 38,0	28,5 46,4	0,75	31,0	0,67	18,5 34,0	0,54
Прочность при растяжении	9,5 15,7	0,61 15,1	11,3 16,6	0,75	10,1	0,61	6,1 12,3	0,50
Модуль упругости	10200 20400	0,50 21400	12500 22000	0,58	12000	0,55	7400 18400	0,40

Редактор Н. Горват Составитель О. Моторина
Техред С.Легеза Корректор И. Эрдейи

Заказ 11142/25 Тираж 610 Подписьное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ПНП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4